



55 H URETAXE

Sơn nhựa Acrylic Urethane

Sơn #55H Urethane là loại sơn nhựa urethane acrylic 2 thành phần tạo thành một lớp màng cực mềm, lý tưởng để sơn các vật liệu mềm như bọt urethane và các sản phẩm đã qua xử lý.

ĐẶC TÍNH

- *Tạo thành một lớp phủ cực kỳ mềm mại.
- * Có khả năng chống nước và hóa chất vượt trội
- * Có khả năng chống vết bẩn ưu việt .
- * Có độ bóng và kết cấu ưu việt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

② Tỷ lệ trộn chất chính: chất làm cứng	1:1 (tỷ trọng)	
②Chất pha loãng	Dung môi uretaxe	
③Tỷ lệ pha loãng tiêu chuẩn (so với 100 sơn)	80~ 120%	
③ Độ nhớt thích hợp (cốc Iwata)	10-15 giây*	
④ Phương pháp sơn	phun sơn	
⑥Áp suất không khí	3 - 5kg/cm ²	
⑦Độ dày màng tiêu chuẩn	20 - 30 μ	
⑧Thời gian khô (nhiệt độ phòng)	Khô bề mặt	30 phút
	Khô một phần	4 giờ
	Khô hoàn toàn	2 ngày
Sấy cưỡng bức (80°C)		30 phút
⑨ Thời gian khả dụng		8 giờ
⑩ Lượng phủ lý thuyết	cho độ dày màng 20 μ	35g/m ²

(Lượng khi trộn chất nền và chất đóng rắn) cho độ dày màng 30 μ 52,4g/m²

*Thông số kỹ thuật của sơn là dữ liệu được đo khi có màu trắng. Về nhiệt độ chất lỏng để có độ nhớt thích hợp ở nhiệt độ 20oC.

ĐÓNG GÓI

Chất nền 16kg , 4kg Chất đóng rắn: 16kg , 4kg

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn