



ACRYSAIT UB-50

ACRYSAIT UB-50 là sơn sử dụng thành phần nhựa Acrylic dạng sậy được ứng dụng rộng rãi nhờ ưu điểm về khả năng chống bám bẩn, chống ố vàng, kháng hóa chất, độ cứng lớp phủ cao

ĐẶC ĐIỂM

1. Dễ dàng thao tác sử dụng
2. Ưu điểm độ bóng, độ bền cao.
3. Ưu điểm về tính bám dính cao với kim loại, kháng hóa chất, chống vết bẩn, chống ăn mòn

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Phương pháp sơn	Phun sơn	Phun nén khí	Sơn tĩnh điện	Nhúng phủ
Độ nhớt (giây)	15~25	25~35	13~20	13~20
Tỷ suất pha loãng Sơn	100	100	100	100
Tỷ trọng Dung môi	20~30	10~20	35~25	35~25
Cài đặt chuẩn bị	10~20 phút			
Điều kiện sậy	$150 \pm 5^{\circ}\text{C} \times 20 \pm 5$ phút			

1. Loại bỏ triệt để các vết bẩn như rỉ sét, bụi, dầu và nước trên vật thể cần sơn
2. Khuấy đều trước khi sử dụng
3. Sử dụng dung môi Acrysaiteo (các loại) để pha loãng.

ỨNG DỤNG

Đồ dùng bằng kim loại, hàng điện tử, tủ điện, thiết bị gas và các sản phẩm kim loại khác.

MÀU SẮC, ĐÓNG GÓI

Các mã màu

16kg, 4 kg

THUỘC TÍNH SƠN

Mục	Quy cách		Điều kiện
	Màu Trắng	Màu Đen	
Độ nhớt(KU)	76±10	76±10	20 ⁰ C
Tỉ trọng (g/ml)	1.36±0.05	0.98±0.05	20 ⁰ C
Tỷ lệ cứng sau sấy (%)	66±3	49±3	105 ⁰ C, 3 giờ

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn