



AKURI COAT #500

Gần đây có xu thế hướng tới các sản phẩm công nghiệp chất lượng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, ngoài dòng gốc Ftalsait (nhựa Alkyd), chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm mới chủ yếu sử dụng nhựa alkyd acrylic. Ngoài khả năng thao tác khô nhanh, lớp màng sơn và độ bóng hoàn thiện ưu việt của nhựa acrylic sẽ nâng cao giá trị sản phẩm.

AKURI COAT #500 CÁC MÃ MÀU

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

1. Tính chất khô nhanh (Khô như sơn laquer)
2. Độ bóng tuyệt vời (Không cần đánh bóng)
3. Độ bền màng tốt (Gấp đôi dòng lacquer)
4. Có khả năng sơn đè lớp khác (tốt nhất trong vòng 48h)
5. Chống chịu thời tiết tốt (Khả năng giữ độ bóng tốt)

ỨNG DỤNG CHÍNH

Xe hạng nặng , hạng nhẹ ,máy xây dựng, máy nông nghiệp , máy móc công cụ thông thường.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Pha loãng bằng dung môi chuyên dụng cho acry coat
2. Khuấy đều khi sử dụng
3. Thời gian khô thay đổi theo độ ẩm.

SẤY KHÔ NHANH

Sấy khô nhanh ở nhiệt độ 80 °C ~100 °C trong 10 ~20 phút sẽ đạt được lớp phủ có độ bóng cứng tốt nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN

Loại sơn	Phương pháp phun	Độ dày màng	Dung môi	Độ pha loãng
Acrycoat#500	Phun sơn	30 μ	Dung môi acrycoat	30~50

Các mã màu	Phun nén khí	30	Dung môi acrycoat	30~40
	Tĩnh điện	40	Dung môi tĩnh điện acrycoat	30~50
	Nhúng	40	Dung môi nhúng acrycoat	10~20

Hãy sử dụng sơn lót chuyên dụng dưới lớp sơn acrycoat. Không sử dụng các loại sơn lót có khả năng kháng dung môi yếu như sơn chống rỉ, sơn lót tổng hợp khô nhanh. Ngoài ra nếu sử dụng sơn lót của công ty khác hãy liên hệ với chúng tôi hoặc thử nghiệm trước khi dùng.

TÍNH NĂNG

Mục			Tính năng	Lưu ý
Trạng thái trong bình đựng			Tốt	
Tính thao tác dễ dàng			Tốt	
Tỷ trọng			1.15	Trắng
Độ mịn (μ)			Dưới 10	
Thời gian khô	Mùa hè	Tiếp xúc	5~10 phút	
		Cứng	2~3 h	
	Mùa đông	Tiếp xúc	10~20 phút	
		Cứng	3~4h	
Khả năng sơn đè lớp khác			Tốt	Trong vòng 48h
Trạng thái màng sơn			Tốt	
Độ cứng			HB~F	Sau 48h
Độ bóng			93	Độ phản xạ mặt gương 60°
Thử nghiệm gấp			3 ϕ 180°	Không dị thường
Thử nghiệm va đập			500gx30cm	Đạt
Tính chống nước			48h	Không dị thường 20 °C
Tính kháng dầu dễ bay hơi			4h	Đạt 20 °C
Tính kháng xăng			2h	Đạt 20 °C
Tính kháng dầu máy			24h	Không dị thường
Khả năng kháng chịu thời tiết			95%	200h

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn