



BARSAITO CLEANPRIMER

(SON LÓT ĐA NĂNG NHỰA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT)

Barsaito cleanprimer (sơn lót đa năng nhựa tổng hợp đặc biệt) khô rất nhanh nên dễ thi công hơn nhiều so với các loại sơn dạng sậy khô thông thường và có thể khô tự nhiên hoặc sậy khô. Đây là loại sơn gốc nhựa tổng hợp đặc biệt, tương thích với hầu hết các loại sơn phủ và được ưa chuộng trong nhiều năm qua như một loại sơn lót không chứa crom, không bắt nắng và không bong tróc.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

1. Khô nhanh (tiếp xúc 10~15 phút ở nhiệt độ phòng).
2. Tương thích hầu hết các loại sơn phủ
3. Có thể sử dụng làm sơn lót để khô tự nhiên hoặc sậy khô
4. Ít hút lớp sơn phủ hơn. (Khó để lại vết bột bả)
5. Chống rỉ sét, khả năng chống nước cực tốt.
6. Vì không chứa crom nên ít độc hại.
7. Có thể sử dụng dung môi chuyên dụng, dung môi dùng cho sơn, dung môi lacquer và dung môi melamine.

ỨNG DỤNG CHÍNH

Kết cấu thép, bảng điện, nội thất bằng thép, máy công nghiệp, máy nông nghiệp, máy hạng nặng, v.v.
Các sản phẩm kim loại khác nhau (trừ kim loại màu)

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI SƠN PHỦ

	Độ bám dính	Khả năng chống nước nóng
Meler #30 (Sơn nhựa melamine akyd)	◎	◎
Acrysaito UB 63 (Sơn nhựa acrylic dạng sậy)	◎	◎
Futal sait (Sơn nhựa Futalsait)	◎	◎

SP lacquer (nitrocellulose lacquer)	⊙	⊙
Uretaxe #41 (Sơn nhựa acrylic urethane)	⊙	⊙

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

1. Khuấy kỹ trước khi sử dụng
2. Sử dụng cho kim loại thông thường nên hãy sử dụng Saiclone 999 Primer cho kim loại màu.
3. Sơn gốc vinyl, sơn lacquer acrylic, urethane acrylic, v.v. có thể kết tụ lại với nhau tùy theo loại vì vậy vui lòng thử nghiệm trước khi dùng
4. Có thể xảy ra hiện tượng phồng nếu sản phẩm được sử dụng theo cách khác với phương pháp thông thường (ví dụ: lớp phủ cực dày).

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn