



E- SAIT PRIMER II

E- SAITO PRIMER II chú trọng độ bám dính và có thể khô tự nhiên hoặc sấy khô. Ngoài ra, đây là loại sơn lót toàn diện có thể sử dụng trên kim loại màu.

ĐẶC TRƯNG

1. Khả năng bám dính vượt trội
2. Có thể khô tự nhiên~ sấy khô (160°C X 20phút)
3. Đạt tiêu chuẩn RoHS
4. Có thể phun sơn và phun nén khí
5. Ngoài dung môi futalsait còn có thể sử dụng môi lacquer , dung môi enamel
6. Có thể sơn 1 lớp dày chỉ bằng 1 lần sơn. (Tuy nhiên sẽ lâu khô)
7. Không gây mất độ bóng
8. Khả năng sơn đè tốt

ỨNG DỤNG:

Được dùng làm sơn lót cho các sản phẩm kim loại khác nhau như sản phẩm kết cấu thép, bảng điện tử, đồ nội thất bằng thép, máy công cụ, máy móc công nghiệp và máy nông nghiệp.

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Khuấy kỹ trước khi sử dụng.

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI SƠN PHỦ

1. Ftalsait
2. Urethane (loại hai thành phần)
3. Melamine (Sấy khô)
4. Acrylic (Sấy khô)

*Đối với các sản phẩm khô tự nhiên và chứa dung môi mạnh, vui lòng thử nghiệm trước khi sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Phương pháp sơn	Độ dày	Dung môi	Tỷ lệ pha
E – SAITO PRIME II	Phun sơn	20~30 μ	Dung môi futalsait	20~30%
	Phun khí nén	20~30 μ		10~20%

LƯỢNG SƠN

Tên sản phẩm	Lượng sơn cho 1 lần sơn	Diện tích 1 lần sơn
E – SAITO PRIME II	0.18~0.2kg/30 μ /m ²	5.0~5.6m ² /30 μ /kg

Màu sắc: màu xám

Đóng gói : 16kg

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn