



## EPOLAIT 1 0 3 5 Clear

Epolaite 1035 Clear là loại sơn trong suốt dành cho các vật dụng trang trí như móc chìa khóa, nút, miếng dán, v.v. Đây là loại sơn hai thành phần có các đặc tính ưu việt. Độ trong suốt, màu sắc, độ ổn định sau khi trộn với chất làm cứng và độ bám dính với kim loại.

### (I) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

#### 1. Tỷ lệ trộn

Epolaite 1035 clear	100 (trọng lượng)
<u>Epolaite 1035 chất làm cứng</u>	<u>40 (trọng lượng)</u>
Tổng	140

Khử bọt sau khi trộn trước khi sử dụng

#### 2. Phương pháp sơn:

Phủ một lượng cần thiết lên vật cần phủ

#### 3. Điều kiện sấy

80 °C, 50~60 phút

Khử bọt trong khi sấy để tạo lớp phủ đẹp

#### 4. Thời gian khả dụng

Khô tự nhiên : 20 °C, 8h

### (II) LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Loại bỏ vết bẩn, dầu, nước khỏi vật cần phủ
- Thời gian khả dụng ở nhiệt độ phòng là 4h. Tuy nhiên, trường hợp pha nhiều chất chính thì sẽ rút ngắn thời gian khô.
- Chỉ có thể phủ trên bề mặt phẳng có độ cân bằng
- Trường hợp khó thao tác khi độ nhớt cao có thể gia nhiệt để sử dụng ( 20~30 °C)
- Trường hợp sau khi khô nếu vẫn có bọt khí hãy khử bọt khí sau khi trộn chất chính và chất làm cứng

---

# CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: [info@sakurapaint.vn](mailto:info@sakurapaint.vn)