



HM -80 PRIMER

Sơn lót HM-80 PRIMER có độ bám dính tuyệt vời đối với kim loại màu, giá thành rẻ và là sản phẩm một thành phần mang lại độ dày màng sơn cao từ 40 đến 50 μ .

◎ ĐẶC ĐIỂM

- ① Khả năng chống ăn mòn và tính chất vật lý tốt.
- ② Độ bám dính tốt với kim loại màu.
- ③ Ít hút lớp sơn phủ hơn.
- ④ Khả năng đánh bóng tốt.
- ⑤ Có thể sử dụng phương pháp sơn 2 lần sấy 2 lần .
- ⑥ Không chứa kim loại có hại như crom.
- ⑦ Khả năng thi công tốt do tính chất một thành phần

◎ VẬT LIỆU CÓ THỂ SỬ DỤNG

Tám được xử lý bằng sắt photphat, tám được xử lý bằng kẽm photphat, tám sắt đen, tám thép ngoại quan, kẽm bạc, tám thép mạ kẽm, tám thép mạ kẽm, tám nhôm, thép không gỉ, hợp kim bạc, v.v.

◎ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xử lý bề mặt	Loại bỏ hoàn toàn bụi, dầu, hơi ẩm, v.v.	
Điều chỉnh sơn	Phun sơn	Phun nén khí
Dung môi	Chất pha loãng acrysaiteo	Chất pha loãng acrysaiteo
Tỉ lệ pha loãng	20~30%	15~25%
Độ nhớt	30 \pm 10 giây	40 \pm 10 giây
Độ dày màng	40 \pm 10 μ	50 \pm 10 μ

◎ **NHIỆT ĐỘ SẤY** : 140 $^{\circ}$ C x 20 phút

◎ **BẢNG MÀU**: Trắng, xám, đen

◎ **TRỌNG LƯỢNG TỊNH**: 16kg

◎ TÍNH NĂNG

Chất liệu: tấm thép xử lý SPCC-B Bonde #3100

Sơn nền: Sơn lót HM-80 màu trắng

Sơn phủ trên cùng: #30 Meler White (sơn nhựa melamine alkyd)

Điều kiện khô: Sau khi sơn lớp lót , khô tự nhiên 15 phút

Sau khi sơn lớp phủ , khô tự nhiên 15 phút

Lò sấy không khí nóng

Sấy ở 140°C x 20 phút

Nội dung thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	Điều kiện thử nghiệm
Độ dày màng sơn	Sơn lót : 30 Sơn phủ : 30	μ
Độ bám dính thứ cấp	100/100	phương pháp cắt băng chéo
Độ bóng	92.0	60°gross
Giá trị erichsen	4.5	mm
Tính chống va đập	50	½ inch 500g/50cm
Độ cứng	HB	Bút chì Mitsubishi Uni
Tính kháng axit	Bình thường	36% H ₂ SO ₄ 7H
Tính kháng kiềm	Bình thường	2% NaOH 7H
Tính kháng nước nóng	Bình thường	40°C 500H
Tính chống ẩm	Bình thường	49 °C trên 98% 500H
Tính kháng dầu dễ bay hơi	Bình thường	Thử nghiệm dầu bay hơi số 2 Ngâm trong 5 giờ
Tính kháng nước muối	1.0	5% NaCl, 35°C, 500H Chiều rộng bong tróc một bên mm

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn