



MITILAIT (KHÔNG CHÌ)
(Sơn dùng để vạch kẻ đường gốc lacquer)
(Màu trắng , vàng)

Michilight (không chứa chì) là loại sơn kẻ đường gốc lacquer được phát triển để sử dụng không chỉ trên bê tông mà còn cả đường nhựa

ĐẶC TRƯNG

- Có tác dụng tuyệt vời cho lớp phủ đường bê tông và nhựa đường.
- Chống mài mòn tốt.
- Chống dầu và nước tốt.
- Lượng lớp phủ là 0,22kg/m² khi độ dày lớp phủ là 40 μ .
- Khô rất nhanh có thể tiếp xúc trong 5 phút.
- Có thể thi công bằng cọ, lăn và phun.
- Vì tương thích với PRTR nên nó thân thiện với môi trường và sức khỏe hơn so với các sản phẩm thông thường.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Phương pháp sơn	Phun sơn	Cọ sơn	Con lăn
Độ nhớt (giây)	15~30	25~40	15~25
Tỷ lệ pha loãng Sơn	100	100	100
(Trọng lượng) Dung môi	15~30	0~5	0~5
Thời gian chuẩn bị	Trên 5 phút		
Điều kiện khô	Khô tự nhiên (25 °C) :tiếp xúc 5 phút , khô cứng trên 1h		

* Loại bỏ hoàn toàn rỉ sét, bụi bẩn, dầu, hơi ẩm,... trên vật cần phủ.

* Vui lòng khuấy kỹ trước khi sử dụng.

* Nếu dùng dung môi lacquer thông thường để pha loãng sẽ gây ăn mòn nhựa đường và bề mặt bị ố đen do đó khi sơn trên đường nhựa hãy sử dụng dung môi lacquer chuyên dụng michiligt.

*Nếu sơn ngay sau khi thi công bê tông có thể gây bong tróc do đó hãy sử dụng sau khi loại bỏ kiềm

ỨNG DỤNG

1. Sơn vạch kẻ đường thông thường
2. Sơn phân chia khu vực nguy hiểm, nơi chứa chất độc hại
3. Sơn phân chia khu vực nơi làm việc trong nhà máy

MÀU SẮC

Trắng, vàng

ĐÓNG GÓI

4kg, 16kg

THUỘC TÍNH SƠN

Tỷ trọng	1.1	Tính thao tác	Đạt
Khô tiếp xúc	Trong 5 phút	Tính chống nước	Đạt
Khô hoàn toàn	Trong 1h	Tính kháng dầu	Đạt
Tính ổn định bảo quản	Đạt	Tính kháng kiềm	Đạt
Dur lượng gia nhiệt(%)	Trên 35		

Các thử nghiệm ở trên thực hiện theo phương pháp K5531 tiêu chuẩn JIS

Điều kiện thử nghiệm tính kháng dầu và kháng kiềm

Tính kháng dầu.....Dầu máy ngâm trong 8h

Tính kháng kiềm 5%chất lỏng Na₂CO₃ ngâm trong 48h

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn