



- Trường hợp không mài bằng giấy mà sơn phủ : sau 90 phút có thể sơn phủ.  
(Trường hợp dùng cọ sơn không pha dung môi với sơn lót dùng cho styrofoam )  
Trường hợp phun sơn , thời gian có thể sơn phủ sẽ chậm hơn.

#### 4. Tiêu chuẩn sơn

Sơn => Mài ( giấy mài P240) => Sơn => Mài ( Giấy mài P400) => Sơn phủ

#### 5. Thời gian khả dụng

25 phút ( trường hợp 50g)

#### 6. Lượng phủ ( Độ dày màng 250 $\mu$ , 1 m<sup>2</sup>)

325g ( Tính toán theo lý thuyết)

#### ĐÓNG GÓI

4.08kg/set

16.32kg/set

#### THUỘC TÍNH SƠN

Độ nhớt 10000 cps

Độ bám 1.13g/cm<sup>3</sup>

#### CHÚ Ý

1. Hãy chú ý thời gian khả dụng sẽ rút ngắn khi lượng pha trộn nhiều lên.
2. Nếu sử dụng dung môi pha loãng khác có thể làm hỏng styrofoam do đó hãy sử dụng dung môi chuyên dụng
3. Thời điểm cho chất lỏng B sẽ không bị cứng lại nhưng nếu để nguyên 1 tuần sẽ bị giòn .
4. Không trộn quá nhiều cùng 1 lần vì có thể bị nóng lên do sinh nhiệt

---

## CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: [info@sakurapaint.vn](mailto:info@sakurapaint.vn)