



SP LACQUER PRIMER

Sơn SP lacquer primer là loại sơn có khả năng dễ thi công, độ kết dính cao và khả năng chống gỉ sét tuyệt vời vì thế nó được dùng để làm sơn lót cho các vật liệu kim loại (sắt)

*ĐẶC TÍNH

- ① Sơn khô nhanh nên có thể sơn phủ ngay lập tức
- ② Khả năng chống gỉ sét tốt
- ③ Làm sơn lót cho các vật dụng bằng sắt

*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phương pháp sơn	Phun sơn	Phun nén khí	Cọ, con lăn
Độ dày màng sơn (s)	10~15	20~30	
Tỷ lệ pha loãng sơn (trọng lượng) dung môi	100 70~100	100 50~70	100 10~20
Thời gian chuẩn bị	Trên 10p		
Điều kiện khô	Khô ở nhiệt độ thường (25°C) khô bề mặt 10~20P Khô cứng : trên 1h		

*Loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn và gỉ sét trên bề mặt của vật cần sơn

*Khuấy đều trước khi sử dụng

*Hãy dùng dung môi Lacquer để pha loãng

*ỨNG DỤNG

Các sản phẩm kim loại (sơn lót)

*THỜI GIAN BẢO QUẢN

6 tháng

*BẢNG MÀU

Tên sơn	Tiêu chuẩn bóng
SP LACQUER PRIMER OXIDE RED	Màu mờ toàn bộ
SP LACQUER PRIMER OXIDE RED (có bóng)	Màu mờ
SP LACQUER PRIMER TRẮNG	Màu mờ khoảng 70 %
SP LACQUER PRIMER XÁM	Màu mờ khoảng 70 %

*QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : 16KG

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn