



## SP LACQUER

Cấp phát thải formaldehyde F☆☆☆☆ S13003

Sơn SP lacquer là loại lacquer nitrocellulose dùng trong công nghiệp có khả năng thi công và hoàn thiện dễ dàng, độ kết dính cao và khả năng chống gỉ sét tuyệt vời vì thế được dùng để làm sơn lót cho các vật liệu kim loại ( sắt)

### \*ĐẶC TÍNH

- ① Dễ hoàn thiện
- ② Hiệu quả cao
- ③ Lacquer chuyên dụng trong công nghiệp

### \*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phương pháp sơn	Sơn phun khí	Sơn phun Airless	Con lăn
Độ dày màng sơn ( s )	10~15	20~30	
Tỷ lệ pha loãng sơn	100	100	100
Tỷ lệ dung môi	70~100	50~70	10~20
Thời gian khô	Trên 10p		
Điều kiện khô	Khô ở nhiệt độ thường ( 25°C) khô bề mặt 10~20P Khô cứng : trên 1h		

\*Loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn và gỉ sét trên bề mặt của vật cần sơn

\*Khuấy đều trước khi sử dụng

\*Hãy dùng dung môi Lacquer để pha loãng

### \*ỨNG DỤNG

Các sản phẩm kim loại, các sản phẩm bằng gỗ

### \*THỜI GIAN BẢO QUẢN

6 tháng

### \*QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :

Màu gốc : 16kg, 4kg

hàng pha màu: 16kg

## CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn