



UNIT PRIMER

(SƠN LÓT NHỰA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT)

Unit Primer là loại sơn lót toàn diện, không chứa crom, không phồng, không chà nhám, có thể chịu được nhiều thông số kỹ thuật từ nhiệt độ phòng đến sấy và có phạm vi sử dụng cực kỳ rộng rãi.

◎Ứng dụng

1. Khô nhanh (20°C x10 phút) : Khô tiếp xúc
2. Có thể khô tự nhiên hoặc sấy khô (160°C x20 phút)
3. Khả năng chống rỉ cao
4. Không có crom và độc tính thấp.
5. Có thể phun sơn hoặc phun nén khí
6. Ngoài dung môi chuyên dụng, có thể sử dụng dung môi lacquer và dung môi enamel
7. Có thể sơn một lớp dày chỉ với một lần sơn
8. Không gây mất độ bóng.
9. Khả năng sơn lớp 2 tốt.

◎Ứng dụng:

Sơn lót các loại sản phẩm kim loại như kết cấu thép, bảng điện, nội thất bằng thép, máy công cụ, máy móc công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, v.v.

◎Những lưu ý khi sử dụng

Hãy khuấy thật kỹ trước khi sử dụng.

◎Khả năng tương thích với sơn phủ

- 1.Lacquer
2. Ftalsait
3. Melamine (dạng sấy)
4. Acrylic (dạng sấy)
- 5 Urethane(2 thành phần)

◎Thông số kỹ thuật sơn

Sơn	Phương pháp sơn	Độ dày màng	Dung môi	Tỷ lệ pha loãng
Unit primer	Phun sơn	20~30 μ	Dung môi Ftalsait	20~30%
	Phun nén khí	20~30 μ		10~20%

◎Lượng che phủ

Sơn	Lượng che phủ sơn lần 1	Diện tích che phủ sơn lần 1
Unit primer	0.18~0.2kg/30 μ / m ²	5.0~5.6 m ² /30 μ /kg

Khả năng khô nhanh Khô tự nhiên 5~10 phút có thể sơn phủ

Màu sắc Trắng, đen, đỏ , N-7 (xám)v.v

Đóng gói 20kg 4kg

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn