



URETAXE (quick drying) PRIMER SURFACE GRAY No.130

SƠN LÓT BỀ MẶT NHANH KHÔ XÁM URETAXE No.130

Uretax #130 là loại sơn lót bề mặt khô nhanh dành cho sơn gốc nhựa urethane, có độ hoàn thiện tốt sau khi sơn phủ vì lực hút thấp, đồng thời có độ bền và độ bám dính ưu việt.

ĐẶC ĐIỂM

1. Lớp phủ trên cùng có lực hút rất nhỏ và có bề mặt hoàn thiện mịn.
2. Chống rỉ sét mạnh mẽ và bám dính rất tốt với vật liệu sắt.
3. Đây là loại sơn lót khô nhanh và dày dặn bền chắc trong số các loại sơn nhựa urethane.
4. Cũng có thể được sử dụng như một loại không chà nhám.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

1. Chuẩn bị bề mặt : Loại bỏ các vết bẩn , nước khỏi vật cần sơn
2. Pha chế sơn:

Tỷ lệ pha chế : Chất sơn chính : Chất làm cứng = 4:1

Độ nhớt : Ford cup 4 13~15 giây

Tỷ lệ pha loãng : Dung môi uretax 30~40%

Độ dày màng : 30~50 μ

- Hãy sử dụng dung môi chuyên dụng “dung môi uretax (chỉ định)”

3. Thời gian sấy

Khô tự nhiên : 20 °C, trên 5h

Sấy khô : Thời gian chuẩn bị trên 10 phút , 80 °C trên 30 phút

4. Thời gian khả dụng

Khô tự nhiên : 20 °C, 8h

ĐÓNG GÓI

20kg/set (Chất sơn chính 16kg+4kg chất đông cứng)

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn