



UV CLEAR UP - 701 (LOẠI MỀM)

Sơn UV Clear UP – 701 là loại sơn nhựa Acrylic đóng rắn bằng cực tím gốc Urethane dùng để phủ. Màng phủ hóa học tạo thành loại màng phủ mềm có độ bám dính tốt với vật liệu nền và độ trong suốt tuyệt vời

(I) THUỘC TÍNH

Bề ngoài: Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt

Bảng màu: dưới 1 (Gardner)

Độ nhớt: 1000~1400cps/ 25°C

Tỷ trọng: 1.10 ±0.05/ 25°C

(II) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Phủ móc khóa, nút bấm, bảng tên và các vật dụng trang trí khác (giới hạn ở chất nền mềm)

(III) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đổ chất UV Clear vào bình chứa chất độn (có thể đun nóng đến 40~50°C)
2. Hút để yên cho khử bọt
3. Đổ vật liệu nền sao cho lớp phủ đồng nhất
4. Khử bọt trong quá trình đổ đầy
5. Chiếu xạ

(IV) ĐIỀU KIỆN CHIẾU XẠ

Đèn thủy ngân cao áp 2KW (80W/cm) 1 đèn

Khoảng cách chiếu xạ: 15cm

Tốc độ đường truyền 2~3m/ p

Số lần chiếu xạ 1

*UV Clear sẽ bị co lại 1 chút khi khô, do đó vật liệu nền có thể trở nên mỏng (mềm) và cong vênh hoặc biến dạng. Nếu vật liệu nền mỏng (mềm) và có nguy cơ cong vênh hoặc biến dạng trong quá trình đóng rắn, vui lòng thực hiện chiếu xạ sơ bộ trong vài phút (khoảng 2-3p) với nguồn sáng yếu khoảng 25W trước khi chiếu xạ.

(V) HIỆU SUẤT MÀNG SƠN

Nội dung	Kết quả
Độ cứng (độ cứng bờ A)	80
Kéo dài (%)	43%
Độ bền kéo (kg/cm^2)	25
Khả năng chịu nhiệt ($80^\circ\text{C} \times 72\text{H}$)	Bình thường
Khả năng chống nước nóng ($40^\circ\text{C} \times 120\text{H}$ nước máy)	Bình thường
Khả năng chống chịu thời tiết thay đổi(đèn chiếu sáng mặt trời 150H)	$\Delta E 3.3$

CÔNG TY TNHH SƠN SAKURA VIỆT NAM

Lô I4-2, KCN Quế Võ (mở rộng), Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 361 8633

Fax: 0222 – 361 863

Mail: info@sakurapaint.vn